

بررسی اثر پانسمان نانو نقره در بهبودی زخم ایجاد شده در رت نر بالغ

محمد رضا سید میر^۱, دکتر حمیدرضا سلطانی^۲, دکتر هدایت آخوندی میبدی^۲,
دکتر عباس مرشدی^۲, دکتر سید احسان فخری^۲

خلاصه

مقدمه: امروزه برای استریل نمودن پانسمان و کاهش خطر عفونت زخم هزینه‌های زیادی صرف می‌گردد. نانو نقره یکی از محصولات نانو تکنولوژی است که خصلت آنتی‌میکروبیال دارد. نانو نقره می‌تواند موجب بهبود کارایی، کاهش هزینه‌های آنتی‌میکروبیال و افزایش دوام و کارایی منسوجات گردد. این مطالعه با هدف بررسی اثر پانسمان نانو نقره در زخم ایجاد شده در موش سفید آزمایشگاهی انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه تجربی، از ۱۰ عدد موش سفید آزمایشگاهی نر در ۲ گروه ۵ تایی استفاده شد. پس از بیهوشی و تراشیدن قسمت پشت حیوان، زخمی مساوی و سطحی در همهٔ حیوانات ایجاد شد. گروه اول توسط پارچه‌های پنبه‌ای تکمیل شده با نانو ذرات نقره و گروه دوم از همان جنس، ولی بدون تکمیل با نانو نقره پانسمان شدند. سپس مساحت زخم هر ۲ روز یک بار به مدت ۱۲ روز اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون آماری ANOVA آنالیز شد.

یافته‌ها: برای هر ۲ گروه در مدت ۱۲ روز، مساحت و دورهٔ بهبودی زخم در موش‌هایی که با پارچه‌ی تکمیل شده با نانو ذرات نقره پانسمان شده بودند، به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود ($P < 0.05$). همچنین در پانسمان نانو ذرات نقره نسبت به پانسمان معمولی عوارض کمتری مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: بنا بر یافته‌های این مطالعه استفاده از پانسمان نانو نقره می‌تواند در کنترل عفونت زخم‌های سطحی مؤثر واقع گردد. همچنین به نظر می‌رسد که پانسمان‌های نانو نقره می‌توانند در بهبودی عفونت‌های عمقی ناشی از سوختگی‌های حرارتی، شیمیایی و الکتریکی تا حد قابل قبولی مؤثر باشند.

واژگان کلیدی: پانسمان نانو نقره، زخم.

زخم‌های سربازان روی زخم سکه‌ای از جنس نقره قرار می‌دادند و سپس محل زخم را می‌بستند. امروزه به مدد فن‌آوری نانو ساخت ذرات نقره در ابعاد نانو میسر گشته است. ذرات نانو نقره به ما این امکان را می‌دهند که با کمترین غلاظت خاصیت ضد میکروبی بسیار قوی را از فلز نقره شاهد باشیم (۲). نانو نقره در عین دارا بودن چنین خصوصیاتی در صورت تماس با پوست انسان ایجاد حساسیت نمی‌کند. نانو نقره در قیاس با دیگر روش‌های آنتی‌میکروبیال از دوام و کارایی بالاتری

مقدمه

صنعت نساجی یکی از صنایع مرتبط با بهداشت افراد در هر گروه سنی و اجتماعی به حساب می‌آید. نانو نقره نیز یکی از پر کاربردترین محصولات نانو تکنولوژی است که به داشتن خصوصیات آنتی‌میکروبیال مشهور است و قادر به از بین بردن بیش از ۶۵٪ گونه باکتری، ویروس و قارچ می‌باشد (۱). خاصیت ضد میکروبی نقره از دیرباز شناخته شده بود و به کار می‌رفت. برای مثال در جنگ‌ها جهت ترمیم

^۱ کارشناس ارشد، عضو انجمن علمی نانو تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

^۲ پژوهش عمومی، انجمن علمی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

^۳ استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

نویسنده‌ی مسؤول: دکتر حمیدرضا سلطانی

گزارش‌های پیشین موردنی از آسیب بافتی در جریان مکانیسم عمل الیاف نانو سیلور بر علیه باکتری‌های سطحی گزارش نشده است (۵-۶).

روش‌ها

این پژوهش تجربی و از نوع lab Animal بود. بدین منظور از ۱۰ عدد موش رت سفید نر از جنس Rats Norrgicas با وزن ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم از نژاد Wistar که در دمای ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد اتاق، دوره‌ی روش‌نایابی ۱۲ ساعته و تحت رژیم غذایی QL-libitum قرار گرفتند، استفاده شد. نانو نقره با مصرفی به صورت کلویید ۱۰۰ ذره در میلیون (ppm) با اندازه‌ی متوسط ۲۱ نانومتر و ساخت شرکت Plasma Chem آلمان بود. برای تولید پانسمان نانو نقره ابتدا ۱ متر پارچه‌ی ۱۰۰ درصد پنبه‌ای با وزن ۳۰۰ گرم بر مترمربع را که پیش از این سفیدگری شده بود، در محلول ۱۰۰ ذره در میلیون (ppm) کلویید نانو سیلور قرار گرفت و به مدت ۴۵ دقیقه در دمای ۷۵ درجه‌ی سانتی‌گراد به آرامی حرارت داده شد. سپس پارچه خارج و آب‌گیری گردید. پس از آن پارچه در Oven در دمای ۷۵ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار داده و برای مدت ۱۰ دقیقه خشک شد. نمونه در ظرف استریلیزه نگهداری گردید. روش نمونه‌گیری در این مطالعه به صورت تصادفی بود و تعداد نمونه‌ی مورد نیاز با توجه به سطح اطمینان ۹۵ درصد، برای هر گروه ۵ موش و در مجموع ۱۰ موش محاسبه شد. نحوه‌ی آزمایش بر روی حیوان بدین صورت بود که ۱ ساعت قبل از بیهوشی، حیوانات از غذا محروم شدند و سپس هر حیوان به مدت ۱ دقیقه داخل ظرف حاوی ماده‌ی بیهوشی (اتر) قرار گرفت. پس از بیهوشی کامل و تراشیدن قسمت پشتی

برخوردار است و استفاده از آن در اغلب فرایندهای متداول در صنعت نساجی، بدون نیاز به ماشین آلات و فرایندهای جانبی خاص، به سهولت امکان پذیر است (۱-۲). بعضی از خواص بهداشتی نانو نقره شامل خواص ضد میکروبی، ضد ویروسی و ضد قارچی، غیرسمی بودن، کارایی مناسب با مصرف مقادیر کم، پایداری مناسب خصوصیت آنتی‌میکروبیالی پس از چندین مرتبه شستشو، عدم ایجاد حساسیت و آلرژی، کاهش بوهای نامطبوع، حفظ توازن بیولوژیکی پوست و طراوت در جریان فعالیت‌های ورزشی می‌باشد (۳-۴). نانو نقره با دو مکانیسم شناخته شده فعالیت آنتی‌میکروبیال خود را اعمال می‌کند. یکی از این روش‌ها، مکانیسم یونی است. ذرات نانو نقره فلزی به مرور زمان یون‌های Ag⁺ را از خود ساطع می‌کنند. این یون‌ها طی واکنش جانشینی، باندهای HS- جداره‌ی میکرووارگانیسم به باندهای AgS- تبدیل می‌کنند که نتیجه‌ی این واکنش، تاتوره شدن و تلف شدن میکرووارگانیسم است. ذرات نانو نقره روی پایه‌های مکانیسم کاتالیستی است. ذرات نانو نقره روی پایه‌های نیمه هادی مانند TiO₂ یا SiO₂ قرار گرفته می‌شوند. در این حالت پایه‌های نیمه هادی بدون نیاز به انرژی نور به دلیل کاهش سرعت الکترون‌ها بین لایه‌ی ظرفیت و لایه‌ی هدایت اتم به حالت پایداری از وجود حفره‌های + و تراکم - می‌رسند. در این وضعیت ذره مانند یک پیل الکتروشیمیابی عمل می‌کند و با اکسید کردن اتم O₂⁻ و با هیدرولیز H₂O، یون OH⁺ را تولید می‌کنند که هر دو از بنیان‌های فعال در گروه اکسیژن فعال هستند و از قوی‌ترین عاملین ضد میکروب نیز می‌باشند. اگرچه این مکانیسم در نابودی مقطعی باکتری‌های مورد تماس مؤثر می‌باشد، ولی در

موش‌هایی که با پارچه‌ی تکمیل شده با مواد کلویید نانو نقره پانسمان شده بودند، نسبت به گروه شاهد به صورت معنی‌داری کاهش داشت؛ به طوری که میانگین مساحت زخم در گروهی که با نانو نقره پانسمان شده بودند، $31/92 \pm 7/21$ میلی‌متر و در گروهی که به صورت معمولی پانسمان شده بودند، $11/23 \pm 51/51$ میلی‌متر به دست آمد ($P < 0.01$). در بررسی روند بهبودی زخم در این مدت مشاهده شد، حیواناتی که تحت پانسمان نانو نقره قرار گرفته بودند به صورت معنی‌داری سرعت بهبودی بهتری نسبت به گروه شاهد داشتند (نمودار ۱). همچنین نتایج بالینی به دست آمده برای هر ۲ گروه در مدت ۱۲ روز نشان داد که موش‌هایی که با مواد کلویید نقره پانسمان شده بودند، حالت جمع شدگی و خشک شدگی بهتری نسبت به پانسمان معمولی داشتند.

(بین دو شانه‌ی حیوان) زخمی به مساحت ۱ سانتی‌متر مربع (۱۰۰ میلی‌مترمربع) ایجاد شد. گروه‌های آزمایشی به ۲ گروه ۵ تایی دسته‌بندی شدند. ۵ موش اول توسط پارچه‌های تکمیل شده با نانو نقره و در ابعاد 4×4 سانتی‌متر پانسمان و ۵ موش دوم با پارچه‌ی بدون نانو نقره پانسمان شدند. سپس هر ۲ روز یک بار مساحت زخم ایجاد شده مورد ارزیابی قرار گرفت. طول دوره‌ی بهبودی عبارت بود از مدت زمانی که طول کشید تا زخم ایجاد شده در موش‌ها به طور کامل بسته شود و مساحت آن به صفر رسد. داده‌ها با آزمون آماری ANOVA بررسی گردید.

یافته‌ها

در بررسی روند بهبودی ابعاد زخم ایجاد شده در موش پس از ۱۲ روز مشاهده شد که مساحت زخم در



نمودار ۱. مقایسه‌ی اثر بهبودی زخم در گروه پانسمان شده با نانو نقره و گروه شاهد بر حسب زمان

بحث

نمودار تفاوت مدت زمان بھبودی در دو گروه را نشان می دهد که ملاحظه می شود گروه پانسمان شده با نانو نقره طی ۶ روز اول مطالعه به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد بھبودی داشته اند. نتایج مطالعه‌ی Li و همکاران نیز مؤید نقش مؤثر نانو نقره در کاهش میانگین زمان بھبودی زخم‌های عفونی بود (۱۰).

نتیجه گیری

در مجموع و با توجه به یافته‌های این مطالعه، پانسمان نانو نقره به طور معنی داری در کاهش میانگین مساحت زخم و مدت زمان بھبودی آن مؤثر می باشد و استفاده از پانسمان نانو نقره می تواند در کنترل عفونت زخم‌های سطحی مؤثر واقع گردد. همچنین به نظر می رسد که پانسمان‌های نانو نقره می توانند در بھبودی عفونت‌های عمقی ناشی از سوختگی‌های حرارتی، تا حد قابل قبولی مؤثر باشند.

بنا بر مطالعات متعدد انجام شده، خواص آنتی باکتریال و خطر کم مسمومیت ترکیبات نقره از دیرباز همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است (۷-۲۰). از طرفی، مدیریت عفونت‌های پوستی به ویژه عفونت‌های پوستی ناشی از ترومما و سوختگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد؛ به طوری که امروزه ارایه‌ی درمان‌های غیر آنتی بیوتیکی در کنار درمان‌های آنتی بیوتیکی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. نتایج این مطالعه نشان داد که پانسمان نانو نقره اثر قابل توجهی در بھبودی زخم‌های مورد بررسی داشت و میانگین مساحت زخم در گروه پانسمان شده با نانو نقره بعد از ۱۲ روز به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. این در حالی بود که پیش از این Furno و همکاران در گزارش‌های خود در یک مطالعه‌ی بالینی به نقش مؤثر نانو نقره در بھبودی زخم‌های عفونی اشاره کرده بودند (۱۹). از طرفی دیگر،

References

1. Gupta A, Forsythe WC, Clark ML, Dill JA, Baker GL. Generation of C60 nanoparticle aerosol in high mass concentrations. *Journal of Aerosol Science* 2007; 38(6): 592-603.
2. Sondi I, Salopek-Sondi B. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on *E. coli* as a model for Gram-negative bacteria. *J Colloid Interface Sci* 2004; 275(1): 177-82.
3. Yahya MT, Landeen LK, Messina MC, Kutz SM, Schulze R, Gerba CP. Disinfection of bacteria in water systems by using electrolytically generated copper:silver and reduced levels of free chlorine. *Can J Microbiol* 1990; 36(2): 109-16.
4. Slawson RM, Van Dyke MI, Lee H, Trevors JT. Germanium and silver resistance, accumulation, and toxicity in microorganisms. *Plasmid* 1992; 27(1): 72-9.
5. Simonetti N, Simonetti G, Bougnol F, Scalzo M. Electrochemical Ag+ for preservative use. *Appl Environ Microbiol* 1992; 58(12): 3834-6.
6. Borkow G, Gabay J, Dardik R, Eidelman AI, Lavie Y, Grunfeld Y, et al. Molecular mechanisms of enhanced wound healing by copper oxide-impregnated dressings. *Wound Repair Regen* 2010; 18(2): 266-75.
7. Chen X, Schluener HJ. Nanosilver: a nanoproduct in medical application. *Toxicol Lett* 2008; 176(1): 1-12.
8. Alt V, Bechert T, Steinrucke P, Wagener M, Seidel P, Dingeldein E, et al. An in vitro assessment of the antibacterial properties and cytotoxicity of nanoparticulate silver bone cement. *Biomaterials* 2004; 25(18): 4383-91.
9. Huang WY, Cai YZ, Xing J, Corke H, Sun M. Comparative analysis of bioactivities of four Polygonum species. *Planta Med* 2008; 74(1): 43-9.
10. Li Y, Leung P, Yao L, Song QW, Newton E. Antimicrobial effect of surgical masks coated with nanoparticles. *J Hosp Infect* 2006; 62(1): 58-63.
11. Gaonkar TA, Caraos L, Modak S. Efficacy of a silicone urinary catheter impregnated with chlorhexidine and triclosan against colonization with *Proteus mirabilis* and other uropathogens. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2007; 28(5): 596-8.
12. Walder B, Pittet D, Tramer MR. Prevention of bloodstream infections with central venous catheters treated with anti-infective agents

- depends on catheter type and insertion time: evidence from a meta-analysis. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2002; 23(12): 748-56.
- 13.** Morris NS, Stickler DJ. Encrustation of indwelling urethral catheters by *Proteus mirabilis* biofilms growing in human urine. *J Hosp Infect* 1998; 39(3): 227-34.
- 14.** Galeano B, Korff E, Nicholson WL. Inactivation of vegetative cells, but not spores, of *Bacillus anthracis*, *B. cereus*, and *B. subtilis* on stainless steel surfaces coated with an antimicrobial silver- and zinc-containing zeolite formulation. *Appl Environ Microbiol* 2003; 69(7): 4329-31.
- 15.** Thomas V, Yallapu MM, Sreedhar B, Bajpai SK. A versatile strategy to fabricate hydrogel-silver nanocomposites and investigation of their antimicrobial activity. *J Colloid Interface Sci* 2007; 315(1): 389-95.
- 16.** Lai KK, Fontecchio SA. Use of silver-hydrogel urinary catheters on the incidence of catheter-associated urinary tract infections in hospitalized patients. *Am J Infect Control* 2002; 30(4): 221-5.
- 17.** Crabtree JH, Burchette RJ, Siddiqi RA, Huen IT, Hadnott LL, Fishman A. The efficacy of silver-ion implanted catheters in reducing peritoneal dialysis-related infections. *Perit Dial Int* 2003; 23(4): 368-74.
- 18.** Riley DK, Classen DC, Stevens LE, Burke JP. A large randomized clinical trial of a silver-impregnated urinary catheter: lack of efficacy and staphylococcal superinfection. *Am J Med* 1995; 98(4): 349-56.
- 19.** Furno F, Morley KS, Wong B, Sharp BL, Arnold PL, Howdle SM, et al. Silver nanoparticles and polymeric medical devices: a new approach to prevention of infection? *J Antimicrob Chemother* 2004; 54(6): 1019-24.
- 20.** Stepien KM, Morris R, Brown S, Taylor A, Morgan L. Unintentional silver intoxication following self-medication: an unusual case of corticobasal degeneration. *Ann Clin Biochem* 2009; 46(Pt 6): 520-2.

The Effects of Nanosilver Dressing on Wounds Created in Rats

Mohammad Reza Seyyedmir MSc¹, Hamid Reza Soltani MD²,
Hedayat Akhoondi Meybodi MD², Abbas Morshedi³, Ehsan Fakhri MD²

Abstract

Background: Nowadays dressing sterilization and management of wound infection costs a lot. Nanosilver is a nanotechnology product with antimicrobial property. It can improve efficiency, reduce cost and increase antibacterializing durability and performance of textiles. This study was performed to determine the efficacy of nanosilver dressing in wound recovery in rats.

Methods: In this experimental study, 10 rats were divided into 2 groups of 5. After anesthesia, superficial wounded of equal size were made on the shaved backs of all animals. The first group was dressed by nanosilver dressing while the second group was dressed by none nanosilver dressing. Then, wound areas were measured every 2 days for 12 days. Data was analyzed using analysis of variance (ANOVA).

Findings: The recovery period among the rats bandaged with nanosilver dressing was significantly shorter than the other group ($P < 0.05$). In addition, less side effects were observed in the group treated with nanosilver dressing.

Conclusion: According to our findings, nanosilver dressing can be effective in controlling superficial wound infection. Nanosilver dressing can also improve deep infections caused by thermal, chemical and electrical burns.

Keywords: Dressing, Nanosilver, Wound.

¹ Scientific Society of Nanotechnology, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

² General Practitioner, Scientific Society of Medicine, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

³ Assistant Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

Corresponding Author: Hamid Reza Soltani MD, Email: hrsgmed@yahoo.com